

Ubeh. og malt Heltrekledning av bartre til utvendig bruk

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrekledninger fra Protre produseres hovedsakelig av trevirke i gran eller furu. De ulike profiler og dimensjoners produktkrav er beskrevet i SN/TS 3186:2008.

I tillegg gjelder følgende standarder:

NS-EN 14519/NS-EN 15146/ NS-EN 14915

Protre leverer heltrekledninger som ubehandlet vare – men også flere ulike systembehandlinger for optimal beskyttelse av trevirket.

De ulike varianter er:

Ubehandlet

Grunnet

Grunnet + mellomstrøk

Lagring før du monterer:

Vi anbefaler at heltrekledningen lagres på stabilt og plant underlag og med minimum klaring til terreng på 10 cm. Den skal tildekkes for å unngå direkte sollys og nedbør – samt også beskyttes fra jordfuktighet-

NOBB Modulnr:

Dimensjon:

Ulike

Farge:

Forskjellige

Overflatebehandling:

Akzo Nobel Rubbol WP 1860 03s (lyse farger) – Rubbol WP 1860 03 800 (Mørke farger)

Øvrige opplysninger:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Hvis heltrekledningen er skitten så anbefales det at den vaskes med egnet type husvask. Vask med børst eog skyll godt av veggene med rent vann. Dersom høytrykkspyler skal benyttes så må det utvises forsiktighet mht trykk slik at ikke heltrekledningen og trevirkets fibre skades. Følg alltid vaskemiddelleverandørens anbefalinger.

Ettersyn/kontroll

Jevnlige inspeksjoner (helst årlig) for å avdekke tilstand og registrere eventuelle skader. Eventuelle råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut skadet tre. Ved begroing av sopp og alger må kledningen rengjøres (se under pkt for **Rengjøring og rengjøringsmetoder**).

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubeh. og malt Heltrekledning av bartre til utvendig bruk

Kledninger som er levert med ulik type behandling krever ulikt vedlikehold – men rent generelt anbefales at alle typer kledninger inspiseres jevnlig og helst årlig.

Ubehandlet kledning anbefales at overflatebehandles umiddelbart etter montering eller eventuelt før den monteres. Husk alltid å overflatebehandle endaved. Overflatebehandles ihht malingsleverandørens anbefalinger. Dersom kledningen er skitten må den vaskes før behandling.

Grunnet kledning (grunnet med Akzo Nobel Cuprinol IP 601) må overmales med egnet overflatebehandlingsprodukt umiddelbart og senest 12 mnd etter montering. Dersom kledningen er montert senhøst eller vinter må den overflatebehandles innen juni måned påfølgende år. Husk alltid å overflatebehandle endaved, kuttflater, spikerhull etc. Hvis kledningen er skitten må den vaskes med egnet vaskemiddel før viderebehandling.

Kledning Grunnet samt mellomstrøk (begge behandlinger med Akzo Nobel Cuprinol IP 60) må overmales med egnet overflatebehandlingsprodukt umiddelbart og senest 12 mnd etter montering. Dersom kledningen er montert senhøst eller vinter må den overflatebehandles innen juni måned påfølgende år. Husk alltid å overflatebehandle endaved, kuttflater, spikerhull etc. Hvis kledningen er skitten må den vaskes med egnet vaskemiddel før viderebehandling.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> Variabel pga ulik ytre påvirkning som igjen er avhengig av konstruksjonen. Beliggenhet, klima, utførelse m.m vil også påvirke levetiden.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Alt trevirke er ømfintlig overfor fukt. Trevirkets levetid og utseende vil være påvirket av ytre fuktpåvirkning og hvorvidt trevirket oppfuktes over korte eller lengre perioder – eller hvorvidt det står helt avskjermet fra fukt.

Miljøpåvirkning

Disse produktene er kun ment til utendørs bruk og vil således ikke ha noen for påvirkning av innemiljøet

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Protre AS
Postadresse	Engsetdalvegen 945
Postnr. og poststed	6060 SKODJE
Telefon	70275800
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no