

## 0505200 Innvendig panel furu kvistfri og nedtørket til 10-12 % - Behandlet med Hvitvoks

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig glattpanel i dimensjon 15x120mm produsert av furu tilnærmet kvistfritt råvare og nedtørket til 10-12 %.

Overflatebehandlet med Sherwin Williams Lacroma wax – tinted white – produktkode EX 1620-0111

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på panelprofiler som finnes i denne kategorien.

#### Mottakskontroll

Vennligst se over leveransen at mottatte varer er uten skader og synlige feil eller mangler.

#### Oppbevaring

Med bakgrunn i panelets lave fuktighet er det svært viktig at det oppbevares innendørs på riktig måte. Tre er hygroskopisk og opptar/avgir fukt fra omgivelsene hvor treets likevektsfukt er gitt av luftens temperatur og relative fuktighet. Ved levering er panelet nedtørket til 10-12% og innpakket i bunter med krympeplast. Trefuktighet på 10-12% tilsvarer ved normal romtemperatur (+/- 20 grader) en relativ luftfuktighet (RF) mellom 50% og 60%. Det er viktig at panelet oppbevares i plastemballasje inntil RF i bygget er innenfor dette intervallet. Relativ luftfuktighet bør monitoreres og logges gjennom byggeperioden.

#### Akklimatisering

For å minimere krymping og oppsprekking etter montering bør panelene akklimatiseres før montasje.

Dette betyr i praksis at panelene oppbevares i original buntemballasje inne i temperert miljø til treet har oppnådd samme temperatur som normal romtemperatur (+/- 20 grader). Tiden dette tar avhenger av temperaturen på panelbuntene når de tas inn, men som utgangspunkt så anbefaler vi minimum at panelet tempereres i 4 dager før buntemballasje tas av og montering kan starte.

Unngå bruk av varmekilder og vifteovner direkte mot panelet, da sirkulerende luft vil kunne medføre defekter som kuling og sprekk. Fyr skånsomt, og unngå hurtig temperaturøkning, da dette også kan medføre ekstremt tørr luft med påfølgende defekter som sprekker, kuling og bevegelser i treet.

Panelbuntene bør plasseres i mindre stabler med strø mellom slik at mer naturlig luft kommer til og akklimatiseringen blir mer effektiv.

#### Sortering

Panelet leveres i prinsipp kvistfritt, men enkelte bord vil inneholde perlekvister. I størst mulig grad bør panelbord med kvist monteres på f.eks. boder og vaskerom samt på steder som dekkes av innredning. I noen tilfeller leveres det enkelte bunter med kortere lengder. Kappbunter legges på toppen i midten av hvert kulli slik at de er godt synlige. Vær obs på hvor disse lengdene brukes.

Det er viktig å observere for mulige mikrosprekker som kan ha oppstått etter produksjon. Panelbord med mikrosprekk skal benyttes eller kappes ut på samme måte som bord med kvist eller andre defekter.

#### Montering

Panel leveres uten endepløying. Da panel-ender kan ha små vinkelavvik eller tørkesprekker, og mindre utflisinger så skal endene rett-kappes og legges butt i butt på stender/lekt.

Panelet bør monteres med skjult innfesting ved bruk av dykkert. Det anbefales å



Protre AS

0505200 Panel furu Behandlet

## 0505200 Innvendig panel furu kvistfri og nedtørket til 10-12 % - Behandlet med Hvitvoks

skyte to dykkerter i fjær på hvert innfestingspunkt (maks avstand CC 60). Dykkert bør ikke plasseres nærmere enn 3-4cm fra enden av panelet for å minimere faren for oppsprekking.

Det leveres med flikkprodukt for behandling av synlige kappede og kløyvde flater For spørsmål knyttet til overflatebehandlingsproduktet som er benyttet industrielt henvises også til Sherwin Williams Norge - Tlf 63 87 10 20  
norway@sherwin.com.

NOBB Modulnr:

Dimensjon:

15x120

Farge:

Hvitpigmentert/Hvitvoks

Overflatebehandling:

Sherwin Williams Lacroma wax – tinted white

Øvrige opplysninger:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i lunkent vann med mildt rengjøringsmiddel. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

### Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Hvitvokset panel fra Protre er overflatebehandlet med ett strøk Lacroma Wax – tinted white fra Sherwin Williams.. For flikking av snittflater etc leveres med flikkfarge til dette formålet fra ProTre. For etterbehandling av panelen må du hensynta følgende; Voksen må være helt uttørret og vi anbefaler at man venter i ca tre uker før man evt. Etterbehandler. Flatene mattslipes med fint sandpapir før man etterbehandler med vannbasert produkt. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

Protre AS

0505200 Panel furu Behandlet

**0505200 Innvendig panel furu kvistfri og nedtørket til 10-12 % - Behandlet med Hvitvoks**

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

#### Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Protre AS
<b>Postadresse</b>	Engsetdalvegen 945
<b>Postnr. og poststed</b>	6060 SKODJE
<b>Telefon</b>	70275800
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@protre.no">post@protre.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.no">www.protre.no</a>